

Polipropylen & Polibuten-1 (PB-1)

Gatunki rekomendowane do folii rękawowej

Nazwa gatunku	MFR [g/10']	Gęstość	Dodatki	Typowe zastosowania konsumenckie/Cechy
	190°C/2,16	[g/cm ³]		
KOATTRO - PLASTOMER PB-1				
KT MR05	1,3	0,870		Duża kompatybilność z PP, miękki i przezroczysty
TOPPYL PB-1 - MODYFIKATOR DO PE W ZASTOSOWANIACH ŁATWOOTWIERALNYCH				
PB 0110M	0,4	0,914		Hopomolimer PB-1, do mieszania z PE
PB 8640M	1,0	0,906		Random PB-1, do mieszania z PE
BP 8220M	2,5	0,901		Random PB-1, do mieszania z PE, poprawiona optyka
PB 8340M	4,0	0,911		Random PB-1, do mieszania z PR, poprawiona optyka
TOPPYL - GOTOWE DO UŻYCIA ŁATWOOTWIERALNE ROZW. DLA WARSTWY PE LUB TAKIEJ SAMEJ WARSTWY				
SP 2000 B	2,0	0,912	S / AB	Rozwiązanie gotowe do użycia, średnia siła otwierania
SP 2001 B	0,8	0,918	S / AB	Rozwiązanie gotowe do użycia, mała siła otwierania

Nazwa gatunku	MFR [g/10']	Gęstość	Dodatki	Typowe zastosowania konsumenckie/Cechy
	190°C/2,16	[g/cm ³]		
TOPPYL - ROZWIĄZANIE ŁATWOOTWIERALNE W STOSUNKU DO WARSTWY PP I TAKIEJ SAMEJ WARSTWY				
SP 2101 C	8,0	0,91	S / AB	Rozw. gotowe do użycia, sterylizacja cieplna
SP 2102 C	5,7	0,90	S / AB	Rozw. gotowe do użycia, bez sterylizacji cieplnej
SP 2103 C	6,5	0,90		Rozw. Gotowe do użycia, sterylizacja cieplna, wys. siła otwierania

Nazwa gatunku	MFR [g/10']	Mod. Spręż.	Dodatki	Typowe zastosowania konsumenckie/Cechy
	230°C/2,16	MPa		
POLIPROPYLEN - RÓŻNE GATUNKI				
Moplen HP556E	0,8	1700		Bardzo dobra sztywność
Moplen EP310D HP	0,95	1080		Dobra udarność w niskiej temp. ogrzewanie
Moplen EP310J HP	3,0	1400		Dobra udarność w niskiej temp. ogrzewanie
Purell RP270G	1,8	950		Zastosowania medyczne
Moplen RP210G	1,8	950		Składnik miesznin
Clyrell RC124H	2,2	750	N	Wysoka przezroczystość
Clyrell RC112G	1,7	550		Doskonała kurczliwość i zgrzewalność
Adflex Q300F	0,8	330		Średnia miękkość
Adflex Q100F	0,6	80		Bardzo miękki

S = środek poślizgowy AB = antyblokling UV = stabilizacja UV nBA = akrylan *n*-butylu AA = kwas akrylowy tBA = akrylan *tert*-butylu

Przed użyciem produktu sprzedawanego przez firmę należącą do rodziny firm LyondellBasell („LyondellBasell”) użytkownicy powinni samodzielnie określić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i może być używany bezpiecznie i legalnie. LyondellBasell NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŻNYCH LUB POŚREDNICH (W TYM JAKIKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) INNYCH NIŻ ODREBNIENIE UZGODNIONE PRZEZ LyondellBasell W UMOWIE SPRZEDAŻY PRODUKTU.

LyondellBasell zabrania

lub ogranicza używanie swoich produktów w niektórych zastosowaniach. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ograniczeń lub zakazów użytkowania prosimy o kontakt z przedstawicielem LyondellBasell.

Użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki przed użyciem produktu

Adflex, Adsyl, Clyrell, Koattro, Moplen, Purell, Toppyl są znakami towarowymi należącymi lub używanymi przez grupę LyondellBasell i są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA