

Polietylen

Gatunki rekomendowane do folii rękawowej

Nazwa gatunku	MFR [g/10']		FRR	Gęstość [g/cm ³]	Typowe zastosowania konsumenckie/Cechy
	190°C/5	190°C/21,6			
POLIETYLEN LINIOWY MAŁEJ GĘSTOŚCI - LUFLEXEN					
<i>Luflexen</i> hyPE 35 P FA	4,0	42	21,6kg/5kg	0,935	Wyjątkowe właściwości mechaniczne
POLIETYLEN ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI - LUPOLEN					
<i>Lupolen</i> 3721C		12,5		0,937	Uniwersalny składnik blend polimerowych
POLIETYLEN DUŻEJ GĘSTOŚCI - HOSTALEN					
<i>Hostalen</i> ACP 9255 Plus*	0,4	12	30	0,957	Folie na torby, folie do laminacji
<i>Hostalen</i> ACP 9240 Plus*	0,2	6	30	0,946	Wkładki do big-bagów, folie o dużej wytrzymałości
<i>Hostalen</i> ACP 9254 Plus*	0,3	8,8	30	0,954	Folie na torby, folie o dużej wytrzymałości
<i>Hostalen</i> GD 9550F	3,1	34	11	0,950	Folie na płatki śniadaniowe
<i>Hostalen</i> GF 9055F	1,8	24	13	0,954	Folie na płatki śniadaniowe
<i>Hostalen</i> ACP 9045F	1,8	21	12	0,948	Folie powlekane silikonem
<i>Hostalen</i> ACP 7740 F2*	1,8	21	12	0,948	Folie na siatki tkane, folie do laminacji, mieszanie z LDPE

* Gatunki wytwarzane w wytwórni Basell Orlen Polyolefins w Plocku

Przed użyciem produktu sprzedawanego przez firmę należąca do rodziny firm LyondellBasell („LyondellBasell”) użytkownicy powinni samodzielnie określić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i może być używany bezpiecznie i legalnie. LyondellBasell NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŻNYCH LUB POŚREDNICH (W TYM JAKIKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) INNYCH NIŻ ODREŚNIE UZGODNIONE PRZEZ LyondellBasell W UMOWIE SPRZEDAŻY PRODUKTU.

LyondellBasell zabrania lub ogranicza używanie swoich produktów w niektórych zastosowaniach. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ograniczeń lub zakazów użytkowania prosimy o kontakt z przedstawicielem LyondellBasell.

Użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki przed użyciem produktu

Luflexen, *Hostalen* są znakami towarowymi należącymi lub używanymi przez grupę LyondellBasell i są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA